

Référentiel de certification / Certification reference system

QB - Membranes souples de parois (QB38) / Flexible underlays for waterproofing for walls

N° 25-01-005 V1



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire  
Holder name**UBBINK FRANCE**13 RUE DE BRETAGNE ZA MALABRY  
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE  
France

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Designation  
Name**MULTIVAP 200 ET MULTIVAP 200+**Conformité  
Conformity

Caractéristiques certifiées :

- Composition
- Service d'assistance technique
- Classement E.J.C.



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

le futur en construction

Décision d'admission initiale **25-01-005 V1** du **03/06/2025**Fait à : **Marne-la-Vallée, France**  
Done atDate de décision : **03/06/2025**  
Decision date


Président du CSTB  
Etienne CREPON



ACCREDITATION  
N° 5-0010  
List of sites and  
Scope  
available on /  
Listes des sites  
et portée  
disponibles sur  
**CERTIFICATION  
DE PRODUITS  
ET SERVICES**  
WWW.COFRAC.FR

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

## Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

<b>Références</b>	MULTIVAP 200	MULTIVAP 200 +
<b>Accessoires</b>	Adhésif extérieur simple-face Ubbink	Bande adhésive intégrée

<b>Composition membrane</b>		3 couches en PP			
		140 (+10/-10) g/m <sup>2</sup>			
<b>Assistance technique</b>		Assurée par UBBINK FRANCE S.A.S. Téléphone : 02 51 13 46 46 Mail : ubbink@ubbink.fr			
<b>E.J.C.</b>	<b>Signification</b>	<b>Caractéristiques certifiées</b>	<b>Etat</b>	<b>Unité</b>	<b>Valeurs certifiées</b>
<b>E450</b>	Entraxe entre rangées de fixations de 450 mm (vide entre montants ≤ 400 mm)	Résistance en traction (LxT) (1)	Neuf	N/50 mm	≥ 100
			Vieilli		≥ 70% de la valeur à neuf et minimum 70
		Résistance à la déchirure au clou (LxT)	Neuf	N	≥ 75
<b>Jf</b>	Derrière un bardage à joint fermé	Résistance en traction (LxT) et étanchéité à l'eau (1)	Vieilli	-	Classement E et étanche (W1)
<b>C2</b>	Délai de recouvrement de la membrane sur chantier ≤ 3 mois	Résistance en traction (LxT) et étanchéité à l'eau (1)	Vieilli	-	Classement E et étanche (W1)
<b>Autres caractéristiques certifiées</b>		Résistance à la pénétration de l'eau (1)	Neuf	-	Étanche (W1)
			Vieilli	-	Étanche (W1)
		Propriété de la transmission à la vapeur	Neuf	m	Sd ≤ 0,18
		Stabilité dimensionnelle	Neuf	%	≤ 1,5
		Souplesse à basse température	Neuf	°C	≤ -5
LxT = Longitudinal et transversal					
(1) Vieillessement de 1000h et une exposition de 90 jours à 70°C.					
(2) Vieillessement thermique consiste en plusieurs étapes : 14 jours à 23°C et 50%HR, puis 4 jours à 70°C et enfin 1 jour à 23°C et 50%HR.					
(3) Conformité à l'évaluation d'aptitude à l'usage du procédé publié sur le site internet du CSTB : <a href="https://evaluation.cstb.fr">https://evaluation.cstb.fr</a>					

le futur en construction